

Holzart: Pappel, Oberflächen naturrau

Standartformat:

Länge	Breite	Stärke
2520 mm	1720 mm	4 mm

Holzart: Fichte, Oberfläche gebürstet

Standartformat:

Länge	Breite	Stärke
2520 mm	1720 mm	6 mm

Stärke: Auf Anfrage sind die Sperrholzplatten in folgenden Stärken erhältlich:
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm,
28 mm, 30 mm, 40 mm

Aufbau: verpresst

Farben: Die verwendeten Druckfarben weisen eine Farb- und Lichtechtheit von 7-8 auf der Blauwoll Skala auf.

ÖNORM A 1605-12: (Möbeloberflächen) Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B1
Verhalten bei Abrieb: 2-D (³50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-D (³1,0 N)

DIN 68861: (Möbeloberflächen) Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1 B
Teil 2: Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2 D (über 50 bis 150 U)
Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4 D (> 1,0 bis ≤ 1,5 N)